COREV
Texturas que se sienten

CHUKPLAST

INTERIORES Y EXTERIORES DECORATIVOS



Recubrimiento decorativo acrílico que imita la sofisticada apariencia del Chukum

INFORMACIÓN COMERCIAL

Emisión: diciembre 28, 2023

Revisión: octubre 12, 2025

Descripción: Nuevo recubrimiento efecto cemento de alta calidad que imita la apariencia del producto tipo CHUKUM, con todas las ventajas y bondades de la tecnología acrílica, elaborado a base de polímeros 100% acrílicos, pigmentos inorgánicos, cargas minerales, conservadores, cargas y aditivos especiales que le otorgan propiedades de alta resistencia para áreas en contacto con agua.

Usos: Acabado de efecto CHUKUM y cemento de uso exterior e interior. Se requieren superficies perfectamente lisas y niveladas de cemento, concreto. Para mayores detalles acerca de otros sustratos es necesario consultar al área técnica de COREV o la gerencia de servicio a clientes. Producto de alta resistencia en fachadas y especialmente diseñado para áreas húmedas como regaderas, baños, cocinas, laboratorios que vayan protegidos con VITROSEAL PU.

Beneficios: De bajo mantenimiento, gran alternativa para obtener los efectos modernos a menor costo por su gran rendimiento.

Limitaciones:
Evite utilizar este producto cuando se tienen lienzos o tramos muy largos a lo ancho y a lo alto, que excedan las dimensiones del andamiaje o hamaca y el alcance del aplicador en cada nivel de piso donde está instalando, debido a que se generan empalmes y efectos de cambio de tono, por lo que se debe modular o dilatar la superficie para obtener óptimos resultados.
Evite aplicar sobre sustratos desnivelados y/o rugosos, ya que este producto no oculta imperfecciones de las paredes.
Evite aplicar cuando está lloviendo o hay amenaza de lluvia. Cuando el sustrato está mojado y/o la humedad relativa es mayor a 80%.
Evite aplicar cuando las temperaturas del ambiente, del material líquido y/o la superficie sean menores de 10 °C o superiores a 40 °C.
Si utiliza este producto en exteriores, evite utilizar tonos intensos en este tipo de acabado, debido al incremento de temperatura del sustrato durante su aplicación en climas cálidos, lo cual dificulta su instalación y obtención de su efecto.
La aplicación de este producto requiere de equipo, herramienta y mano de obra especializada y certificada por COREV.
Este producto es base agua, por lo que se debe evitar el congelamiento.
Evite aplicar en superficies horizontales, inclinadas o elementos que funjan como techumbre o piso.
Evitar la humedad por detrás del recubrimiento, así como fuentes, jardineras y albercas o condiciones de inmersión, encharcamiento en o contacto permanente con agua.
Este producto no soporta el contacto prolongado o inmersión en agua.
Debido al efecto tipo CHUKUM y cemento, los tonos pueden variar por el acabado veteado y contraste de color. No hay continuaciones de obra.
Los tonos pueden variar entre lote y lote, por lo que recomendamos planear la obra y estimar las cantidades completas de producto.
En este el efecto manchado o vetado irregular se considera como parte del acabado por lo que no es un cambio de tono.
Aplicar lotes completos en áreas completas y no combinarlos en un mismo tramo.
Guardar material del mismo lote para reparaciones, las reparaciones solo deben realizarse por módulos o paños completos.
Evite hacer retoques o parches, ya estos serán visibles aun utilizando el mismo tono y lote de producto.
Evite dejar muros incompletos durante la aplicación.
Procurar que la mano de obra siempre sea la misma en tramos completos.
Los retoques o parches no se pueden perder u ocultar completamente.
Evite aplicar cuando el sustrato presenta hongo o alga sin realizar tratamiento previo.

Acabado: Semi satinado a mate

Color: Igualaciones para proyectos especiales y carta CHUKBLOCK y LISSO

Texturas: Lisa.

Presentación:

Galón: 5.7 kg

Cubeta: 28.5 kg

FICHA TÉCNICA

Propiedades y/o Características: Rendimiento teórico de 60 a 75 m² por cubeta a 3 manos muy delgadas, Este producto puede ser repintado con pinturas base agua y composición a base de polímeros acrílicos, siempre y cuando se verifique previamente su compatibilidad y adherencia, y que el producto sea diseñado para funcionar en condiciones de humedad. Si se requiere repintar o volver a cubrir el CHUKPLAST cuando ya contiene un acabado protector tipo VITROSEAL PROYECTOS o SANISEAL, se deberá lijar previamente con lija del no 380 o 400 para eliminar el brillo. Posteriormente eliminar el polvo, sellar con SOTTOFONDO PLUS, dejar secar y posteriormente proceder a la instalación del acabado elegido siguiendo indicaciones de la Ficha técnica de cada material. Si repinta con pinturas vinílicas o alquidales está sujeto a posibles deterioros acelerados del producto y por supuesto a la pérdida de cualquier garantía. Los Rendimientos publicados son aproximados. Estos rendimientos varían de acuerdo con las condiciones de instalación, la condición del sustrato, la técnica de instalación y la experiencia del instalador. Corev no asume responsabilidad por rendimientos estimados, es responsabilidad del instalador determinar rendimientos específicos a cada proyecto.

Almacenamiento: 1 año en espacio cubierto con temperatura no menor de 5° C, ni mayor de 40° C.

Especificaciones:

pH: 8 - 9

Densidad: 1.45-1.50 g/cm³

Viscosidad Brookfield a 20 RPM:
50,000 a 60,000 cP

Tiempos de secado:

Al tacto: 1 a 2 horas

Entre capas : 2 a 4 horas

Para aplicación de VITROSEAL PU:
24 horas

COREV DE MÉXICO S.A DE C.V.
Eje Vial Eje 1 Pte. Avenida Cuauhtémoc 1233, Sta Cruz Atoyac, Benito Juárez, 03310 Ciudad de México, CDMX.

COREV
Texturas que **se sienten**

CHUKPLAST

INTERIORES Y EXTERIORES DECORATIVOS

Recubrimiento decorativo acrílico que imita la sofisticada apariencia del Chukum

A una temperatura de 25°C y humedad relativa de 50% aproximadamente. El tiempo de secado puede variar de acuerdo a las condiciones climáticas. La resistencia total se alcanza después de 30 días.

PREPARACION DEL SUSTRATO

Sustrato: Conocer, identificar la base o sustrato y efectuar la medición del área, para realizar una correcta preparación. La superficie debe estar limpia de grasa, polvo y partículas sueltas, seca, sana estructuralmente de salitre y perfectamente detallada en resanes. Si la superficie presenta o presentó problemas de contaminación por hongo y alga, desinfectar y lavar la superficie con una solución de 25 a 30 % de Cloro comercial con 70 a 75 % de agua limpia. Antes de realizar esta actividad se deberán observar las siguientes medidas de seguridad: usar guantes de látex y lentes, así como ropa que proteja los brazos. Lavar toda la superficie con cepillo de cerdas suaves de manera intensa, deja reposar de 10 a 15 minutos este tratamiento para que actúe sobre el hongo y alga. Enjuagar con agua limpia. Repetir este proceso 2 o hasta 3 veces para eliminar el hongo y alga. Dejar secar completamente. .

Sellado: Sellar la superficie con SOTTOFONDO PLUS. Se elige el método de aplicación de acuerdo con la rugosidad del sustrato, para zonas lisas, rodillo o brochas; para rugosas, cepillo.

Resanado y Alisado: Para los sustratos que no son del sistema húmedo y que presentan desniveles o fracturas, se sugiere hacer las reparaciones con productos compatibles con el sustrato como COVERPLAST que promueve la adherencia a zonas lisas y brillantes, alisa los muros y ayuda a cubrir pequeñas imperfecciones de hasta 2 mm de espesor por capa y posteriormente aplicar RENUEVA XT para dejar una superficie lisa y tersa ideal para recibir el CHUKPLAST.

Fondeo: La primera capa del producto es su fondeo.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Precauciones: Es muy importante mantener un espesor uniforme para evitar irregularidades en el acabado. Si sobrase material al finalizar la obra, dejar la cubeta bien cerrada para evitar la formación de natas o endurecimiento. Respetar los tiempos de secado entre cada fase de aplicación, para obtener óptimos resultados. Lavar los equipos, brochas, rodillos, etc., con agua y jabón inmediatamente después de utilizarlos No limpiar con solventes, ácidos, alcohol, derivados de cítricos u otras sustancias que puedan dañar el acabado.

Herramienta de Aplicación: Espátula plástica de PVC de 6 de pulgadas. La llana de acero inoxidable solo utilizarla cuando el acabado que se requiere obtener es manchado, de no ser así la recomendación es solo utilizar espátula de PVC.

Dilución: No diluir, solo mezclar manualmente para obtener una consistencia suave.

Procedimiento de Aplicación: Una vez preparada la superficie, delimitar las áreas de aplicación y proteger las zonas perfectamente, iniciar la aplicación. Aplicar 1ª capa con espátula de PVC en capa muy delgada de forma irregular, evitando deja marcas de llana y sin frotar, solo dejar una capa lisa. Dejar secar ligeramente al tacto y aplicar 2ª capa de la misma forma que la anterior, dejar orear en el punto que el producto no este seco completamente.

Obtención de Acabado: Aplicar 3ª capa llenado poco a poco espacios de forma vetada. Dar una pasada muy ligera con la llana de acero inoxidable para marcar las vetas, evitando que se ensucie el acabado, es decir que no deje marcas grises o negras. Dejar orear y pulir de forma ligera y uniforme toda la superficie de CHUKPLAST con la espátula de PVC. Este pulido es muy importante para lograr una película de mayor resistencia y estética del producto.
Nota importante: para lograr el rendimiento y funcionamiento correcto del producto se debe aplicar capas delgadas y homogéneas. Si e engruesa demasiado el producto se tendría como resultado baja en el rendimiento y aparición de fisuras.

Mantenimiento: Lavar manchas de suciedad y polvo con agua y jabón, utilizando un paño suave y enjuagar bien con agua para eliminar residuos de éste. Las manchas de grasa o aceite se impregnarán en el acabado y no será posible extraerlas. Evite el uso de solventes, removedores, detergentes alcalinos, agua caliente, químicos derivados de cítricos, así como Cloro directo, alcoholes, Yodo o sustancias químicas no autorizadas. Si tiene alguna duda sobre la información anterior contacte al departamento de servicio a clientes.

Servicio: Nuestro servicio técnico está a su disposición para ampliar la información aquí contenida, para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir. Con esta información técnica sólo tratamos de participar y asesorar según criterio y amplia experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.

Garantía

10 años, su vida útil es mayor a 20 años en interiores o fachadas.
Corev de México, S.A. de C.V., a solicitud del Cliente, podrá extender una garantía hasta por los años de duración del producto, contra defectos de fabricación, previa visita al lugar de la obra. La póliza de garantía comprenderá única y exclusivamente la sustitución del producto que presente defectos de fabricación, no ampara mano de obra o algún otro concepto.
COREV no otorga ninguna garantía cuando se tiene la presencia de humedad, salitre u hongo recurrente en la superficie o sustrato que se ha recubierto.

COREV DE MÉXICO S.A DE C.V.
Eje Vial Eje 1 Pte. Avenida Cuauhtémoc 1233, Sta Cruz Atoyac, Benito Juárez, 03310 Ciudad de México, CDMX.