COREV
Texturas que se sienten

RENUEVA XT

RESANADORES Y ALISADORES



Alisador fino y promotor de alta adhesión sobre cerámicos, esmaltes, vidrio

INFORMACIÓN COMERCIAL

Emisión: abril 29, 2023

Revisión: diciembre 23, 2025

Descripción: Alisador fino y promotor de alta adhesión sobre cerámicos, esmaltes, vidrio. Es lijable y de alta dureza, elaborado con polímeros 100% acrílicos de alto desempeño, arenas sílicas y aditivos que le imparten gran estabilidad, resistencia y manejabilidad al producto.

Usos: Para alisar y lograr anclaje sobre superficies de cerámica, esmaltes o vidrio. Esta propiedad se logra a espesores menores a 2 mm. Este producto no es un recubrimiento final y no debe dejarse expuesto. Además, puede reflejar imperfecciones que tenga el sustrato donde se aplique. También forma parte del sistema para áreas húmedas como alisador resistente al agua.

Beneficios: Solución total a problemas de adherencia sobre sustratos pulidos y brillantes como azulejo y vidrio, sin necesidad de lijar ni colocación de primers. Especialmente diseñado para remodelar sin demoler.

Limitaciones:
Evite aplicar cuando está lloviendo o hay amenaza de lluvia. Cuando el sustrato está mojado y/o la humedad relativa es mayor a 80%.
Evite aplicar cuando las temperaturas del ambiente, del material líquido y/o la superficie sean menores de 10 °C o superiores a 40 °C.
La aplicación de este producto requiere de equipo, herramienta y mano de obra especializada y certificada por COREV.
Este producto es base agua, por lo que se debe evitar el congelamiento.
Evite aplicar en superficies horizontales o elementos que funjan como techumbre o piso.
Evitar la humedad y vapor de agua sobre el recubrimiento y por detrás de éste, así como en áreas de regaderas o paredes internas de fuentes, jardinera y albercas.
Este producto no soporta el contacto prolongado o inmersión en agua.
Evite aplicar cuando el sustrato presenta hongo o alga sin realizar tratamiento previo.
Este producto no puede ser empleado como acabado final.

Acabado: mate.

Color: blanco a grisáceo

Texturas: lisa

Presentación:

Galón: 6.6 kg

Cubeta: 33.0 kg

FICHA TÉCNICA

Propiedades y/o Características: Con un rendimiento teórico de 40 a 50 m² por cubeta sobre cerámica con juntas a un espesor de aproximadamente 2 mm en película húmeda, y de 50 a 60 m² sobre superficie lisa sin juntas a un espesor promedio de 1 mm. El rendimiento varía de acuerdo con la irregularidad, rugosidad y por la cantidad y la profundidad de las juntas que contenga la cerámica. Este producto puede ser repintado con pinturas base agua y composición a base de polímeros acrílicos. Si se repinta con pinturas vinílicas o alquidales está sujeto a posibles deterioros acelerados del producto y por supuesto a la pérdida de cualquier garantía. Los Rendimientos publicados son aproximados. Estos rendimientos varían de acuerdo a las condiciones de instalación, la condición del sustrato, la técnica de instalación y la experiencia del instalador. Corev no asume responsabilidad por rendimientos estimados, es responsabilidad del instalador determinar rendimientos específicos a cada proyecto.

Almacenamiento: 1 año en espacio cubierto con temperatura no menor de 5° C, ni mayor de 40° C.

Especificaciones:

pH: 8 - 9

Densidad: 1.70-1.75 g/cm³

Viscosidad Brookfield a 20 RPM:
50 ,000 a 60 ,000 cP

Tiempos de secado:

Al tacto: 2 a 4 horas

Entre capas o para acabado: 6 a 8 horas

Total: 72 horas

A una temperatura de 25°C y humedad relativa de 50% aproximadamente. El tiempo de secado puede variar de acuerdo a las condiciones climáticas. La resistencia total se alcanza después de 30 días.

PREPARACION DEL SUSTRATO

Sustrato: Conocer, identificar la base o sustrato y efectuar la medición del área, para realizar una correcta preparación. La superficie debe estar limpia de grasa, polvo y partículas sueltas, seca, sana estructuralmente de salitre y perfectamente detallada en resanes. Si la superficie presenta o presentó problemas de contaminación por hongo y alga, desinfectar y lavar la superficie con una solución de 25 a 30 % de Cloro comercial con 70 a 75 % de agua limpia. Antes de realizar esta actividad se deberán observar las siguientes medidas de seguridad: usar guantes de látex y lentes, así como ropa que proteja los brazos. Lavar toda la superficie con cepillo de cerdas suaves de manera intensa, deja reposar de 10 a 15 minutos este tratamiento para que actúe sobre el hongo y alga. Enjuagar con agua limpia. Repetir este proceso 2 o hasta 3 veces para eliminar el hongo y alga. Dejar secar completamente.

Sellado: No requiere cuando se va a aplicar sobre cerámica, vidrio, esmaltes o materiales sin porosidad. Sobre sustratos como cementos y aplanados de cemento que van a estar en contacto con agua, aplicar una mano generosa de SOTTOFONDO PLUS con brocha o rodillo de pelo corto.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Precauciones: Es muy importante mantener un espesor uniforme para evitar irregularidades en el acabado. Si sobrase material al finalizar la obra, dejar la cubeta bien cerrada para evitar la formación de natas o endurecimiento. Respetar los tiempos de secado entre cada fase de aplicación, para obtener óptimos resultados. En exteriores se debe aplicar en horarios en los que no se tengan temperaturas altas y/o corrientes de aire, esto para evita problemas de juntas y cambios de tono por secado violento del producto. Lavar los equipos, brochas, rodillos, etc., con agua y jabón inmediatamente después de utilizarlos No limpiar con solventes, ácidos, alcohol, derivados de cítricos u otras sustancias que puedan dañar el acabado.

COREV DE MÉXICO S.A DE C.V.
Eje Vial Eje 1 Pte. Avenida Cuauhtémoc 1233, Sta Cruz Atoyac, Benito Juárez, 03310 Ciudad de México, CDMX.

COREV
Texturas que **se sienten**

RENUEVA XT

RESANADORES Y ALISADORES

Alisador fino y promotor de alta adhesión sobre cerámicos, esmaltes, vidrio

Herramienta de Aplicación: Llana de acero inoxidable, espátula de acero inoxidable de 5 cm de ancho o mayor. Lija de agua No 180 o 220.

Dilución: No requiere, sin embargo para mejorar su fluidez se pude agregar hasta 400 ml por cubeta.

Procedimiento de Aplicación: Si el sustrato es cerámica, iniciar resanando exclusivamente las juntas con la espátula de 5 cm, dejar secar y continuar con la aplicación en todo el sustrato con el RENUEVA XT con llana o espátula de acero inoxidable, con espesores no mayores a 1 a 2 mm por capa, ya que se corre el riesgo de que se produzcan fisuras o cuarteaduras. Dejar secar de 6 a 8 horas antes de aplicar una 2a capa o las que sean necesarias. Para eliminar marcas de la llana o espátula lijar con lija No 180 o 220 para eliminar ligeras marcas. Eliminar el polvo completamente con trapo húmedo.

Mantenimiento: No requiere hasta nueva aplicación del sistema de acabado.

Servicio: Nuestro servicio técnico está a su disposición para ampliar la información aquí contenida, para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir. Con esta información técnica sólo tratamos de participar y asesorar según criterio y amplia experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.

Vida Útil

La del acabado.

COREV DE MÉXICO S.A DE C.V.
Eje Vial Eje 1 Pte. Avenida Cuauhtémoc 1233, Sta Cruz Atoyac, Benito Juárez, 03310 Ciudad de México, CDMX.