



TopSealer® WT



Topsealer® WT Pool

Sellador base agua en base de litio.

Usos

Topsealer® WT Pool es un sellador al agua en base sales de litio para el sistema Atlanttic que crea una película protectora y consolidante.

Propiedades

- Ofrece una alta durabilidad y mejora la resistencia química y al desgaste.
- Resistente a la alcalinidad del microcemento
- Gran adherencia
- Producto base acuosa, bajo en COV (compuestos orgánicos volátiles), respetuoso con el medio ambiente
- Fácil aplicación.

Datos técnicos

Propiedades	Especificación	Unidad	Método
Características	Solución acuosa de sales de Li		
Contenido no volátiles	14-16	%	UNE-EN ISO 3251:2020
Densidad	1,02±0,05	g/cm ³	UNE-EN ISO 2811-1
pH	10.5-11.5		UNE-EN ISO 19396-1
Tiempo de secado al tacto (23°C HR:50%)	30-60	min	
Tiempo de secado entre capas	24	horas	
Rendimiento	10-15	m ² /L	

Leyenda

- 5: Sin cambios visibles.
 4: Cambio ligero, solo se ve con cambio de luz
 3: Marca visible moderada.
 2: Marca importante sin afectar estructura de superficie.
 1: Marca importante, afecta la estructura de superficie.

Los resultados obtenidos están basados en una aplicación de 2 capas de barniz 24 horas entre capas y tras 7 días de aplicación. El contacto con el agente químico ensayado ha sido 24 horas, una semana y un mes.

Producto	Tiempo de contacto 24 H	Tiempo de contacto 1 semana	Tiempo de contacto 1 mes
Agua	5	5	5
Agua clorada	5	5	5

Aplicación

Antes de la aplicación, asegúrese de limpiar a fondo la superficie. Será necesario dejar transcurrir al menos 24 horas antes de aplicar el sellador sobre el microcemento. Agitar Topsealer pool y aplicar mediante pulverización a baja presión y extendiéndolo uniformemente mediante rodillo o cepillo para cubrir completamente el sustrato, evitando zonas con excesivo producto. Deje secar cada capa durante al menos 24 horas antes de aplicar la siguiente capa. No aplicar demasiado espesor, ya que puede provocar un curado incorrecto y decoloración. Evitar dejar huellas. Deje secar, no añadir producto antes de que este seco/consolidado. Esperar al llenado de la piscina mínimo 7 días después de aplicar Topsealer pool. La temperatura ambiente debe estar entre 5 - 30° C, sin viento excesivo. La temperatura del soporte debe estar entre 5 - 25° C.

Precauciones especiales

Topsealer® WT Pool es alcalino y puede causar irritación en los ojos y la piel. Evite el contacto prolongado con la piel y los ojos, y use equipo de protección adecuado durante la aplicación. Consultar datos ficha del producto.

Presentación

Se presenta en garrafas de 5 litros.

Limpieza de herramientas

Las herramientas se lavan con agua, inmediatamente después de su uso

Condiciones de almacenamiento

El producto debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas comprendidas entre los 10°C y 30°C, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar directa. El tiempo de utilización es de 1 año desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.



topciment.com

El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones. Quedan a disposición del profesional las Hojas de Datos de Seguridad del producto.

Última edición: Abril 2025